

# CuFe2PMg

20 03

Vergleichbare Standards: UNS C19400 • EN CW107C • JIS C1940  
 Aurubis-Bezeichnungen: 194M • PNA 206

**Beschreibung** CuFe2PMg ist eine Modifikation der Legierung CuFe2P, welche sich durch eine gute Kombination aus Festigkeit und elektrischer Leitfähigkeit (min. 60% IACS) auszeichnet. Durch Zugabe von kleinen Mengen an Magnesium wird eine Ausscheidungshärtung bewirkt und ein erhöhtes Festigkeitsniveau ermöglicht. Die Plastizität und das Spannungs-Relaxationsverhalten sind gegenüber CuFe2P ebenfalls verbessert.  
 Die Legierung weist eine gute Umformbarkeit und Korrosionsbeständigkeit auf und eignet sich für das Löten und Schweißen.  
 Einsatzbereiche sind die Automobilindustrie, Steckverbinder, Federkontakte und die Halbleiterindustrie.

**Zusammen-  
setzung**

Cu	Fe	P	Mg	Zn	Pb
[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
rem	2,10-2,60	0,015-0,15	0,03-0,08	0,05-0,20	0,03 max

Diese Legierung entspricht ihrer Zusammensetzung den Vorgaben gemäß RoHS für elektrische und elektronische Bauteile sowie der ELV für die Automobilindustrie.

**Physikalische  
Eigenschaften**

Schmelz- punkt	Dichte	c <sub>p</sub> @ 20°C	E-Modul	Wärme- Leitfähigkeit	Elektrische Leitfähigkeit		α @20-300°C
					[MS/m]	[%IACS]	
[°C]	[g/cm <sup>3</sup> ]	[kJ/kgK]	[GPa]	[W/mK]			[10 <sup>-6</sup> /K]
1088	8,8	0,386	123	265	≥ 35	≥60	17,6

Die angegebene Leitfähigkeit ist nur für den weichen Zustand gültig.

c<sub>p</sub> spezifische Wärmekapazität  
 α Wärmeausdehnungskoeffizient

**Mechanische  
Eigenschaften**

	R <sub>m</sub> Zugfestigkeit	R <sub>p0.2</sub> Streckgrenze	Dehnung A <sub>50</sub>	Härte HV	Biegeradius 90° [r]		Biegeradius 180° [r]	
	[MPa]	[MPa]	[%]	[-]	GW	BW	GW	BW
R300	300-340	≤ 240	≥ 16	80-100	0	0	0	0
R340	340-390	≥ 240	≥ 8	100-120	0	0	0	0
R370	370-430	≥ 330	≥ 6	120-140	0	0	0	0
R420	420-480	≥ 380	≥ 5	130-150	0,5	0,5	0,5	0
R470	470-530	≥ 440	≥ 4	140-160	0,5	0,5	0,5	1,5
R530	530-580	≥ 470	≥ 4	150-165	1	2,0	3,0	5

r = x \* t (Dicke t ≤ 0.5mm)

GW Biegeachse senkrecht zur Walzrichtung. BW Biegeachse parallel zur Walzrichtung.

**Fertigungs-  
eigenschaften**

Kaltverformbarkeit	hervorragend
Warmverformbarkeit	hervorragend
Weichlöten	hervorragend
Hartlöten	hervorragend
Autogenes Schweißen	gut
Schutzgasschweißen	hervorragend
Widerstandsschweißen	nicht zu empfehlen
Zerspanbarkeit	nicht zu empfehlen

<b>Elektrische Leitfähigkeit</b>	Die elektrische Leitfähigkeit wird von der chemischen Zusammensetzung, der Kaltverformung sowie der Korngröße beeinflusst. Ein hohes Maß an Verformung und eine geringe Korngröße vermindern die elektrische Leitfähigkeit
<b>Korrosionsbeständigkeit</b>	<p>CuFe2PMg ist beständig gegen: Natürliche und industrielle Atmosphäre sowie Meeresluft, Trink- und Gebrauchswasser, nicht oxidierende Säuren, alkalische und neutrale Salz haltige Lösungen.</p> <p>CuFe2PMg ist nicht beständig gegen: Ammoniak, Halogenid, Cyanid und Schwefelwasserstoff haltige Lösungen und Dämpfe, oxidierende Säuren und Seewasser (insbesondere bei hohen Strömungsgeschwindigkeiten).</p> <p>Eisen haltige Kupferlegierungen weisen eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit verglichen mit reinem Kupfer auf, insbesondere gegenüber Salz haltigem und alkalischem Wasser. Ferner ist die Beständigkeit gegen Lochfraß und Erosionskorrosion verbessert.</p>
<b>Verwendung</b>	Automotive, Elektronikbauteile, Steckverbinder, Kontaktfedern, Halbleiterindustrie

**Relaxationsverhalten** Die vorstehenden Angaben sind allgemeine technische Produktinformationen und stellen weder zugesicherte Eigenschaften noch Beschaffenheitsgarantien im Rechtssinne dar. Verbindliche Spezifizierungen bleiben einem späteren Vertragsschluss vorbehalten. Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst.